


PROFESSIONAL LINE

Protezione
AS 930 CP

Trattamento protettivo antimacchia e antiacido in base solvente ad effetto lucido, per marmo, travertino, limestone e materiali sensibili agli acidi.

AS 930 CP è un trattamento protettivo antimacchia e antiacido ad effetto lucido monocomponente.

AS 930 CP è indicato per l'applicazione su piani e tavoli costituiti da materiali sensibili agli acidi come marmo, travertino e limestone.

AS 930 CP conferisce una finitura lucida esaltando la naturale bellezza del materiale su cui viene applicato. La formula monocomponente e l'applicazione in pochi semplici step rende il prodotto pratico e funzionale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	✓	Eccellenti proprietà anti-acido
	✓	Eccellenti proprietà anti-macchia
	✓	Non ingiallisce nel tempo
	✓	Certificato sicuro per applicazioni su superfici a contatto con alimenti

CAMPI D'IMPIEGO	Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. Prodotto idoneo per applicazione su: Marmo, Travertino, Limestone e tutti gli altri materiali sensibili agli acidi.
------------------------	--

RESA	15/20 m ² /kg
-------------	--------------------------

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE	Vello, Spugna o pad in melamina
-------------------------------------	---------------------------------

FASI DI APPLICAZIONE	Preparazione e pulizia del supporto
	<ul style="list-style-type: none"> • Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie. • Assicurarsi di applicare il prodotto in un ambiente controllato in termini di sporco e polvere • Non applicare AS 930 CP su supporti bagnati. • Non applicare AS 930 CP su supporti surriscaldati • Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare bene prima dell'uso
- Applicare il prodotto a filo sulla superficie da proteggere.
- Distribuire il prodotto sulla superficie usando un vello e/o pad in melamina. Prestare attenzione a distribuire il prodotto in maniera omogenea assicurandosi di coprire l'intera superficie realizzando uno strato completo ed uniforme di prodotto. Non lasciare asciugare il prodotto durante questa fase di distribuzione.
- Per superfici ampie consigliamo di procedere in sezioni mantenendo sempre il tempo di stesura entro i 5 minuti

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- A stesura completata si potranno osservare in superficie delle imperfezioni che si livelleranno autonomamente durante la fase di asciugatura. È fondamentale lasciar asciugare il prodotto senza intervenire oltre.
- Il prodotto sarà completamente asciutto in 1-2 ore dall'applicazione, ma il massimo delle prestazioni anti-macchia e anti-acido del prodotto vengono raggiunte dopo 24 ore dall'applicazione.

Utilizzo della superficie

Consigliamo di attendere 24 ore dalla stesura del trattamento prima di riprendere il normale utilizzo della superficie trattata.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la *manutenzione* di una superficie trattata con **AS 930 CP** suggeriamo **CP 5**

Per la *rimozione* di **AS 930 CP** suggeriamo di effettuare una *deceratura doppia* utilizzando **DEC 21** e **FABER 30**

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto sporco
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto a pavimento
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Dopo aver steso **AS 930 CP** è fondamentale che esso venga lasciato asciugare spontaneamente senza ulteriori interventi. Così facendo si eviteranno disuniformità dopo l'asciugatura
- Al fine di assicurare il massimo della protezione ed efficacia del prodotto è fondamentale ridurre l'utilizzo di lame in modo diretto sulla superficie. Munirsi di appositi taglieri.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente
Peso specifico a 20°C	963 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	17°C

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 kg – 12 Flaconi per scatola


PROFESSIONAL LINE

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 1.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%