



Azienda con Sistema di Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

INDURITORE

**CATALIZZATORE / INDURITORE
PER MASTICI POLIESTERE**

Perossido organico in pasta per la catalisi delle resine poliestere e dei mastici/adesivi da esse derivati



**Catalizzatore per mastici/adesivi poliestere:
GENERAL, POLYESTERE, KKW, KKW EXTRA FLU', UNIBLOCK 110
WOOD LEGNO**



Catalizzatore per adesivo: POLIEPOXY



Catalizzatore per adesivo POLIEP

MODO D'USO

Prendere dal recipiente/contenitore la quantità di adesivo necessaria per l'utilizzo immediato ed aggiungere l'induritore in pasta nella misura del 2%3% in peso; miscelare accuratamente il mastice e l'induritore in maniera omogenea per una catalisi uniforme dell'impasto. Il tempo di catalisi é influenzato dalla temperatura e dalla quantità del catalizzatore/induritore. Tenere sempre presente che l'eccesso di catalizzatore/induritore aumenta la velocità di indurimento ma può diminuire le prestazioni del mastice e può provocare leggero ingiallimento e un ritiro eccessivo.

DATI TECNICI

STATO FISICO	pasta
COLORE	bianco o altro colore
PESO SPECIFICO	1,20 gr/c³
SOSTANZA ATTIVA	50%
STABILITA' E DURATA	6 mesi (nel contenitore originale ermeticamente chiuso, stoccato in ambiente secco, lontano da fonti di calore, al riparo dai raggi diretti del sole e a temperatura tra 15°C e 25°C)
PERCENTUALE D'UTILIZZO	2%-3% in peso della quantità di mastice/adesivo da applicare

AVVERTENZE

Utilizzare lo specifico induritore in pasta per i prodotti come sopra indicato
Chiudere il contenitore o il tubetto immediatamente dopo l'utilizzo. Conservare/immagazzinare in ambiente ben areato a temperatura compresa tra 15°C e 25°C, al riparo dalla luce diretta del sole, lontano da fonti di calore e incendio.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Prodotto per esclusivo uso professionale.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 Modena Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinato - 44012 Bondeno (FE)